

STORPAQ® EZ TOPCOAT

Информация о продукции

Описание продукции:

Storpaq® EZ Topcoat - это эластомерное внешнее покрытие на водной основе с сатиновым блеском на основе модифицированного акрилового эластомера. Обладает очень хорошей устойчивостью к УФ-излучению и предназначен для использования в качестве внешнего покрытия для продуктов Storpaq® с нетканым верхним слоем, таких как Storpaq® Basecoat LT / Basecoat / Basecoat HT и Storpaq® Wrappingband EZ / EZHT / EZR.

Характеристики:

- Однокомпонентное водоразбавляемое внешнее покрытие
- Устойчив к УФ-излучению, подходит в качестве верхнего слоя для использования в промышленности и на море.
- Очень хорошая адгезия к продуктам Storpaq® с нетканым верхним слоем
- Низкое содержание ЛОС, не воспламеняется

Преимущества:

- Легко наносится кистью или валиком
- Не требует подготовки

Примеры применения

Атмосферные факторы:

В качестве внешнего покрытия, используемого в атмосферных условиях на изделиях Storpaq® Basecoat и Wrappingband, наносимых на конструкции для труб, конструкционную сталь, наружные поверхности резервуаров, крыши и т.д., находящиеся под атмосферным воздействием.

Свойства и расход продукта STORPAQ® EZ TOPCOAT

Плотность	1,30 ± 0,05 кг/л
Содержание твердых частиц	59 ± 2% по массе, 47 ± 2% по объему
Содержание ЛОС (ЕС)	<60 гр/л
Температура вспышки	>93°C (не воспламеняется)
Глянец	15±5 (Гарднер 60°C)
Рабочая температура	макс.100°C
Количество слоев	Минимум 2 слоя. Может потребоваться несколько слоев для оптимальной непрозрачности.
Толщина влажной пленки	Рекомендуемая толщина влажной пленки слоя 200 мкм
Теоретический расход	На один слой при ТВП 200 мкм: - 0,20 л/м ² - 5,0 м ² /л

Общая информация о заказе

Storpaq® EZ Topcoat поставляется в металлических канистрах по 5 л.

Продукция

Артикул:

1090-00500: Белый
1092-00500: Серый RAL 7032
1093-00500: Серый RAL 7035
1095-0500: Желтый RAL 1023
Другие цвета доступны по запросу

Обращение

Обращаться осторожно. Держать канистры в безопасности.

Хранение

Хранить в помещении вдали от прямых солнечных лучей при температуре от + 5°C до 35°C. Не допускать заморозания. Срок хранения 24 месяца.

Инструкция по применению - Подготовка к работе

Меры по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды

Соответствующие меры личной безопасности, средства индивидуальной защиты, условия нанесения и т.д., указаны в паспорте безопасности.

Инструменты, оборудование и вспомогательные средства

Кисти: плоские, длинный ворс, нейлон или полиэстер
Валики: нейлон или полиэстер.

Рабочая зона и основа

Основа должны быть сухой, чистой и защищена от негативных атмосферных воздействий

Состояние продукта

У Storpaq® EZ Topcoat должна быть однородная консистенция, которую можно получить путем правильного перемешивания. Температура должна быть не ниже 5°C и предпочтительно в диапазоне от 12°C до 25°C.

Инструкция по применению - Подготовка поверхности

Общие сведения

Покрываемый участок должен быть чистым, сухим, на нем не должно быть масла, жира и пыли.
Все загрязнения, которые могут препятствовать адгезии.

Окружающая среда, влажность и точка росы

Температура окружающей среды и основы: ≥ 5°C.
Относительная влажность: ≤ 80%
Температура основы: ≥ 3°C выше точки росы

Инструкция по применению - Краткая версия

См. специальные инструкции по нанесению на объекты, покрытые такими продуктами, как Stopaq® Basecoat или Stopaq® Wrappingband EZ/EZR.

Нанесение

Нанести Stopaq® EZ Topcoat с рекомендуемой толщиной влажной пленки.
Можно наносить способом «влажное на влажное»

Визуальный осмотр

Нанесенные слои Stopaq® EZ Topcoat не должны иметь пустот, потеков и полос.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50%:
- Высыхание до отлипания: 2 часа
- Высыхание до повторного нанесения: 4 часа

Обращение и ввод в эксплуатацию

Воздействие нагрузок

Объекты, покрытые Stopaq® Basecoat H, не должны подвергаться воздействию нагрузок, например, опор или подъемного оборудования.

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию возможен по истечении времени повторного нанесения покрытия.
Для получения конкретных инструкций следует обратиться к листам технических данных по дополнительным используемым материалам.

Информация

Документация

Подробная информация доступна на нашем сайте. Инструкции по применению и другую документацию можно получить, обратившись в наш головной офис, к местному дистрибьютору **ТОО «СРГИ»** www.cpgi.kz или по электронной почте info@sealforlife.com

Сертифицированный персонал

Нанесение описанной системы покрытия должно выполняться сертифицированным персоналом.