

## STOPAQ® INSULWRAP FR

### Информация о продукции

#### Описание продукции:

Stopaq® Insulwrap FR – это пароизоляционный оберточный материал, подходящий для применения в сухих помещениях. Он очень хорошо подходит для использования поверх изоляционных материалов в (нефте-) химических установках, а также для использования в строительстве и HVAC промышленности.

Stopaq® Insulwrap FR состоит из алюминий-полиэфирной ламинатной основы в сочетании с некристаллическим, низковязким, несшитым (полностью аморфным), нереактивным самоклеющимся герметиком на основе полиизобутилена с огнезащитными свойствами.

Ламинатная основа обеспечивает элементарные пароизоляционные свойства, а самоклеющийся герметик на основе полиизобутилена обеспечивает отличное сцепление со всеми типами оснований, а также с собственной основой, тем самым устраняя риск проникновения водяного пара в местах нахлеста.

#### Характеристики:

- Отличные пароизоляционные свойства
- Хорошая устойчивость к проколам и разрывам
- Устойчивость к низким температурам без охрупчивания
- Огнестойкий
- Эквивалентен CINI 3.3.6. тип B.

#### Преимущества:

- Быстрое и простое нанесение
- Прилипает практически к любому типу основы
- Отличные долгосрочные характеристики, даже в непрерывной эксплуатации при максимальной рабочей температуре.

### Примеры применения

#### Химическая и нефтехимическая промышленность:

В качестве пароизоляции на теплоизоляционных материалах, используемых в химической и нефтехимической промышленности для горячих и холодных труб, фитингов, сосудов и т.д.

#### ОВКВ:

В качестве пароизоляции на теплоизоляционных материалах, используемых на трубах, воздуховодах и т.д. систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

#### Здание:

В качестве пароизоляционной мембраны в строительных конструкциях, например, вокруг окон, дверей, стен и в других проблемных местах.

### Свойства продукции STOPAQ® INSULWRAP FR

<b>Толщина</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Алюминий / полиэфирный ламинат: 25 / 23 мкм</li> <li>• Общая толщина изделия: <math>1,0 \pm 0,1</math> мм</li> </ul>
<b>Диапазон температур</b>	Рабочая: от -45°C до +70 °C Нанесение: выше +5°C
<b>Проницаемость водяного пара</b>	Макс. 10-6 г/м <sup>2</sup> .ч.мм рт. ст. (ASTM E96 прос. E)
<b>Прочность на растяжение</b>	> 3,0 Н/мм В)
<b>Испытание на отслаивание слоя от слоя (внахлест)</b>	Прочность на отслаивание при скорости 100 мм/мин: – при +23 °C > 0,2 Н/мм <sup>2</sup> А) – при +70°C > 0,02 Н/мм <sup>2</sup> А)
<b>Испытание на сдвиг внахлестку</b>	Прочность при сдвиге при +23 °C: – скорость сдвига 10 мм/мин: > 0,02 Н/мм <sup>2</sup> А) – скорость сдвига 100 мм/мин: > 200 Н / 50 мм <sup>С</sup> )  Прочность при сдвиге при +70 °C: – скорость сдвига 10 мм/мин: > 0,002 Н/мм <sup>2</sup> А) – скорость сдвига 100 мм/мин: > 40 Н / 50 мм <sup>С</sup> )

А) ISO 21809-3 Дополнение 1:2011 §18

В) EN 12311-2:2013 Метод А

С) EN 12317-1:1999

### Общая информация о заказе

<b>Продукция</b>	Stopaq® Insulwrap FR поставляется в рулонах с следующие размеры: Размеры продукта и содержимое коробки: 50мм x 15м, 12 рулонов/коробка 100 мм x 15 м, 6 рулонов/коробка 600 мм x 15 м, 1 рулон/коробка
<b>Обращение</b>	Обращаться осторожно, держать коробки в вертикальном положении
<b>Хранение</b>	Хранить в чистом и сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, в прохладном месте при температуре ниже +40 °C. Неограниченный срок хранения.

## Инструкция по применению - Краткая версия

## Общие сведения

Обратиться в компанию Seal for Life или местному дистрибьютору за подробными инструкциями по применению, например на трубах, воздуховодах и т.д.

## Чистота основания

Поверхность должна быть очищена от грязи, масла, влаги и других загрязнений, которые мешают правильному нанесению.

## Нанесение

Отрезать фольгу по размеру, наложить и обжать ее на поверхности. Рекомендуется минимальный нахлест на себя 50 мм. В процессе нанесения постепенно убирать антиадгезионную пленку. Это облегчит нанесение и минимизирует образование складок и морщин. Избегать воздушных включений и вспучивания в местах нахлестов.

## Информация

## Документация

Подробная информация доступна на нашем сайте. Инструкции по применению и другую документацию можно получить, обратившись в наш головной офис, к местному дистрибьютору ТОО «СРГИ» [www.cpgi.kz](http://www.cpgi.kz) или по электронной почте [info@sealforlife.com](mailto:info@sealforlife.com)

## Сертифицированный персонал

Применение описанных материалов должно выполняться сертифицированным персоналом.



ТОО «СРГИ (Си Пи Джи Ай)»

Эксклюзивный дистрибьютор  
на территории Республики Казахстан  
[www.cpgi.kz](http://www.cpgi.kz), [info@cpgi.kz](mailto:info@cpgi.kz)



*ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Seal For Life Industries гарантирует, что продукт соответствует своему химическому и физическому описанию и подходит для использования, указанного в листе технических данных, при условии использования в соответствии с письменными инструкциями Seal For Life Industries. Поскольку многие факторы установки находятся вне контроля компании Seal For Life Industries, пользователь должен определить пригодность продукции для предполагаемого использования и принять на себя все риски и обязательства, связанные с этим. Ответственность компании Seal for Life указана в ее Общих условиях и положениях продажи. Seal For Life Industries не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых. Вся информация, содержащаяся в данном листе технических данных, должна использоваться в качестве руководства и может быть изменена без предварительного уведомления. Данный лист технических данных заменяет все предыдущие листы технических данных на этот продукт.*